

## ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 2-180 HD

Многоцелевая высокотемпературная комплексная литиевая смазка с дисульфидом молибдена

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 2-180 HD — многоцелевая высокотемпературная смазка, изготовленная на основе комплексного литиевого мыла, смеси глубокоочищенных минеральных масел с низкой испаряемостью, хорошей окислительной стабильностью, комплекса высокоэффективных присадок, улучшающих эксплуатационные свойства, и дисульфида молибдена для работы в условиях граничного трения.

Смазка ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 2-180 HD обладает отличными трибологическими характеристиками, способна работать при высоких механических нагрузках, в том числе ударных, и частом контакте с водой. Рабочий диапазон температур от -30 °C до +160 °C.



#### **ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:**

- Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам
- Отличные высокотемпературные свойства
- Прекрасное восприятие нагрузки при низких температурах
- Высокие водостойкость и адгезия
- Длительный срок эксплуатации
- Хорошие антикоррозионные свойства

#### **СОСТАВ:**

- Глубокоочищенные минеральные масла
- Комплексное литиевое мыло
- Пакет присадок: анткоррозионные, антиокислительные, противоизносные и противозадирные (EP/AW)
- Дисульфид молибдена

#### **ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:**

- Тяжелонагруженные подшипники качения
- Подшипники скольжения
- Централизованные системы смазывания

#### **ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Высоконагруженные подшипники дробилок, грохотов, вибросит и другой техники, где узлы работают в условиях высокой влажности, экстремальных и ударных нагрузок
- Рабочее оборудование горной, карьерной, лесозаготовительной техники
- Подшипники крестовин карданных валов прокатных станов

ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 2-180 HD. Выпуск 08/23, заменяет выпуск 12/21

**Продукт производится по СТО 65561488-015-2014****Типовые показатели смазки ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 2-180 HD**

Стандарт	Показатель	Ед. изм	Значение
DIN 51502	Обозначение по DIN 51502		KPF2P-30
ISO 6743-9	Обозначение по ISO 6743-9		L-XCENB 2
	Цвет		Черный
	Диапазон рабочих температур	°С	-30 ... +160
DIN 51818	Класс консистенции по NLGI		2
ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков)	мм/10	265-295
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	мм²/с	180
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С	мм²/с	16
ISO 2176	Температура каплепадения	°С	260
ASTM D2596	Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ) при 25 °С	Н кгс	4635 473
ASTM D2266	Показатель износа (испытание на ЧШМ)	мм	0,5
DIN 51802	Степень коррозии (подшипники качения, дистиллированная вода)		0-0
ASTM D 4048	Степень коррозии на медной пластинке		1а

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем, а также через централизованную систему смазывания.

**СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ**

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использования продукта ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продукта.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: [grease.support@lukoil.com](mailto:grease.support@lukoil.com)

ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 2-180 HD. Выпуск 08/23, заменяет выпуск 12/21

В таблице приведены типичные данные продукта, которые могут колебаться в ограниченных пределах.

В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.