

ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ СТИЛО 320

Масло для индустриальных трансмиссий и подшипников

Одобрено

- Eickhoff
- Danieli 0.000.001
- **Kopex Machinery**
- FELUWA Pumpen
- LOESCHE
- Joy Mining Machinery
- Eisenbeiss
- Santasalo
- FLSmidth MAAG Gear AG
- Knodler
- Henschel
- **WIKOV MGI**
- ОАО «РЕДУКТОР»
- Montanari Giulio & C.
- ThyssenKrupp Industrial Solutions
- SMS group SN 180-2

Соответствует требованиям

- AGMA 9005-E02 (EP) / 9005-F16
- **AIST 224**
- SEB 181226
- DIN 51517-3 (CLP)
- ISO 12925-1 (CKD)
- David Brown S1.53.101
- GB 5903-2011
- JIS K 2219:2006

Описание продукта

Высококачественное масло для тяжелонагруженных промышленных передач, разработанное на основе тщательно подобранных минеральных базовых масел и высокоэффективной композиции присадок, обеспечивающей превосходную несущую способность, высокий уровень защиты от износа и хорошие деэмульгирующие свойства.

Область применения

Рекомендуется для смазывания промышленных зубчатых передач с прямозубыми, косозубыми и коническими шестернями, а также для смазывания стальных червячных передач. Область применения также включает в себя подшипники и другие узлы, которые смазываются разбрызгиванием или циркуляционными смазочными системами.

Наименование продукта при заказе: Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 320, ТУ 0253-015-79345251-2008



www.lukoil-masla.ru



ЛЛК-Интернешнл

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м3	ASTM D4052	898,3
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	FOCT 33 / ASTM D445	327,4
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	ΓΟCT 33 / ASTM D445	23,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	93
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	266
Трибологические характеристикаи на ЧШМ: -Индекс задира (Из), Н (кгс)	ГОСТ 9490	444 (45)
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,32
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-17,6

